

Техническая химическая лаборатория АО «Конденсат»
Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район,
090301, г. Аксай, ул. Иксанова М.Б. 172
Фактический адрес: Промышленная зона 65 Н, тел: (71133) 92750
Аттестат аккредитации № KZ.T.09.2112 от 08.09.2023 г.



ПАСПОРТ № 360

Наименование продукта: **ГУДРОН**

НД: **СТ АО 921040000053-13-2017 Гудрон**

Дата изготовления продукта: «03» «11» 2023 г. Дата отбора пробы: «03» «11» 2023 г. по ГОСТ 2517-2012

Место отбора пробы, номер ёмкости, ж. д. цистерны: НПЗ, Т-0832 А

Масса нетто: 360 т. Масса брутто _____

Дата проведения испытания: «03» «11» 2023 г. Дата оформления паспорта: «03» «11» 2023 г.

№	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТ		Фактическое значение
			Марка А	Марка Б	
1	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900-2022	Не нормируется, определение обязательно		988,6
2	Вязкость условная при 80 °С, с, не менее	ГОСТ 11503-74	20		25
3	Коксуемость, % масс., не более	ГОСТ 19932-99	17,0		11,70
4	Содержание серы, % масс., не более	СТ РК ГОСТ Р 51947-2010	3,5		1,277
5	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	ГОСТ 4333-2021	200		242
6	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506-73	20-40	40-60	48
7	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-2014	0,1		0,06

Ст. лаборант ТХЛ Байкатова Ж.У.

Лаборант ТХЛ Сапрыкина В.А.

